

Apla Tenco Plast

Tencuiala decorativa texturata

Apla TencoPlast, tencuiala decoartiva texturata, rezistenta la conditiile climei, de ultima tehnologie cu calitati corespunzatoare decorative pentru suprafetele exterioare din ciment, mortar, beton, caramida, beton prefabricat, piatra si panouri prefabricate din lemn.

Se prezinta sub forma de pasta, gata de folosire. Dupa aplicare pe peretele exterior, rezulta un invelis de cuar si granule de silicati perfect aderente, cu un inalt grad de elasticitate. **AplaTencoPlast** protejeaza si decoreaza cladirile iar prin combinarea cu sistemul **Apla Walltherm** ofera un grad inalt de termoizolare.

Caracteristicile produsului

- excelenta rezistenta la toate conditiile de clima (soare, ploaie, inghet) ;
- elasticitate mare.
- aspect de finisare decorativ modern;
- acoperirea completa a porilor si microfisurile capilare ;
- rezistenta la soc, vibratie si abraziune ;
- excelenta aderenta si rezistenta la suprafetele alcaline ;
- excelenta acoperire a mucegaiului si a sarurilor de pe suprafata pe care se aplica;
- buna abilitate de lucru fara stropire
- este un intarziator de foc si previne intinderea flacarilor
- previne extinderea ciupercilor.

Caracteristici Tehnice

Consum : 2,5 – 3,3 kg/mp

Compusi organici volatili : 24 g/L

Dilutie : se dilueaza cu apa numai daca este necesar, pentru a regla consistenta (nu mai mult de 1 %).

Vascozitate: RT 70 - 90 ps

Luciu : mat

Culori: alba, 20 culori standard sau 180 de nuante in sistemul **AplaColorSelect**

Timp de uscare : 24 – 48 h (in functie de conditiile de clima si stratul suport)

Mod de aplicare

Se amesteca bine cu un mixer electric.

Suprafata pe care se aplica, trebuie sa fie perfect uscata, curatata de praf, iar petele de ulei, saruri sau alte materiale ramase trebuie indepartate. Se aplica cu ajutorul unei gletiere **AplaTool Inox Profi** pe suprafetele amorsate in prealabil cu amorsa de exterior pe baza de solvent **AplaEXprime**.

Dupa ce materialul nu se mai lipeste de gletiera, se niveleaza in modelul dorit cu ajutorul unei gletiere din plastic **AplaTool Plastic**.

Suprafetele pe care se poate aplica **AplaTencoPlast** sunt: ciment, beton, beton prefabricat, caramida, piatra si panouri prefabricate din lemn. Suprafetele pe care s-a aplicat

recent ciment, mortar, beton sau beton prefabricat, trebuie lasate 30-40 zile pentru a ajunge la maturitate, inainte de aplicarea amorsei **AplaEXprime** si a tencuiei **AplaTencoPlast**.

AplaTencoPlast-Rice se poate aplica si cu ajutorul pulverizatorului.

AplaTencoPlast se usuca din interior spre exterior in 48 ore, iar suportul final in trei saptamani.

AplaTencoPlast nu trebuie aplicata la temperaturi mai scazute de 5°C sau mai mari de 38°C.

Ambalaj

Recipiente din plastic de 4 si 24 kg.

Depozitare

Se depoziteaza in locuri reci, ferite de inghet, insa nu la temperaturi mai mici de 5°C sau mai mari de 40°C, in amblaje inchise ermetic.

Termen de valabilitate

1 an.

Siguranta si sanatate

In cazul contactului cu ochii spalati imediat cu apa si consultati medicul.

In cazul inghitirii, consultati imediat medicul.

Nu contine plumb.

Nu este toxic.

Risc de foc

Produsul este inflamabil. In cazul unui foc folositi spuma, CO₂, sau pudra uscata. Nu folositi jetul de apa.